



**COLAS • ADHESIVOS**  
**BARNICES • PINTURAS**

**Laboratorios Rayt, s.a.**

C.I.F. n.º A-60-106382

**FABRICA Y OFICINAS:**

GARRIGA, 188-200 - APDO. DE C. 39

TEL. 93 460 78 20

FAX 93 383 63 56

08910 BADALONA - ESPAÑA

E-mail: export@rayt.com - Internet://www.rayt.com

MADRID POLIG. IND. LOS ANGELES - TORMEROS, 36  
FAX 91 695 74 14 - TEL. 91 682 16 11 - 28906 GETAFE

VALENCIA POLIG. IND. VIRGEN DE LA SALUD - PARCELA Nº 50  
APART. 69 - FAX 96 370 83 58 - TEL. 96 379 88 76 - 46950 CHIRIVELLA

VIZCANA DE PRODUCTOS QUIMICOS RIBERA DE DEUSTO, 70  
FAX 94 476 23 98 - TELS. 94 447 33 19 - 476 23 98 - 48014 BILBAO

LA CORUÑA GAMBRINUS, 101 - NAVES 8-9 - POL. IND. LA GRELA-BENS  
FAX 981 25 21 99 - TELS. 981 26 82 39 - 26 82 40 - 15008 LA CORUÑA

## Hoja Técnica

**Code: R374**

**MA-6714-T**

### TYPE DE PRODUIT

Adhésif thermofusible à base de copolymères EVA.

### DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Granulé de couleur translucide.
Viscosité Brookfield HM	43000 - 63000 mPa.s Sp28/2,5rpm/220°C
Température de ramollissement	87 - 112°C
Temps ouvert:	moyen (par rapport aux conditions ambiantes aux matériaux et à la température d'application).

### APPLICATIONS

Adhésif thermofusible exempt de charges minérales, spécialement conseillé pour le collage de chants en mélamine, plaques en bois, polyester ou PVC (jusqu'à 3 mm) sur panneau aggloméré. Il est caractérisé par sa couleur blanche-transparente, son séchage rapide, sa propreté pendant l'application, sa bonne résistance à la chaleur et son excellente stabilité thermique, de façon que les problèmes habituels de formation de restes de colle ou d'escarbille dans le récipient de la colle sont minimisés lors qu'on travaille discontinuellement. Il est approprié pour tout type de plaqueuse de chants spécialement pour des travaux intermittents.

Excellente adhésivité à chaud et bon comportement à de basses températures. Son rendement est 20 - 30% supérieur en comparaison avec les produits conventionnels.

Les conditions idéales de travail sont:

- Température des matériaux à coller: 17 - 20°C
- Température du rouleau applicateur: 190 - 220°C
- Grammage : 250 g/m<sup>2</sup>
- Vitesse de la machine: > 15 m/min.
- Pression des rouleaux: 4 - 7 kg/cm<sup>2</sup>

NETTOYAGE: avec des produits spéciaux. Consulter le département technique.

Il n'est pas recommandé que ce produit, ainsi que les autres adhésifs base EVA, soit soumis à des chauffages prolongés. Pendant des arrêts de machines, il faut baisser la température du système d'application. Il faut veiller qu'autour de la machine il existe une ventilation adéquate, autrement des odeurs et des vapeurs désagréables peuvent être libérés.

### STABILITE AU STOCKAGE

Le produit doit être protégé du soleil et des températures excessives. Entre 5° et 35° C le produit se conserve un an en parfaites conditions.

### SECURITE ET HYGIENE

Il y a une Fiche de Sécurité à votre disposition, sur demande.

### PRÉSENTATION

Sphères, sacs de 20 kg et seaux de 3 kg.

Version: 4

Remplace: 3 (19/07/2007)

Date: 29/04/2008

Emetteur: Département Technique I+D

Page 1 de 1

Notre garantie se limite à une qualité constante, répondant qu'elle suive les caractéristiques techniques détaillées dans nos brochures. L'information, les recommandations d'usage et les suggestions au sujet de nos produits, sont basés sur notre meilleure expérience et connaissance mais, avant d'utiliser nos adhésifs, l'utilisateur doit déterminer s'ils sont appropriés ou non à l'usage auquel ils sont destinés, lui-même assumant toute la responsabilité dérivée de son emploi.



**COLAS • ADHESIVOS  
BARNICES • PINTURAS**

## **Laboratorios Rayt, s.a.**

C.I.F. n.º A-60-106382

### **FABRICA Y OFICINAS:**

GARRIGA, 188-200 - APDO. DE C. 39

TEL. 93 460 78 20

FAX 93 383 63 56

08910 BADALONA - ESPAÑA

E-mail: [export@rayt.com](mailto:export@rayt.com) - Internet://[www.rayt.com](http://www.rayt.com)

## **Hoja Técnica**

MADRID POLIG. IND. LOS ANGELES • TORMEROS, 36  
FAX 91 695 74 14 - TEL. 91 682 16 11 - 28906 GETAFE

VALENCIA POLIG. IND. VIRGEN DE LA SALUD - PARCELA Nº 50  
APART. 69 - FAX 96 370 83 58 - TEL. 96 379 88 76 - 46950 CHIRIVELLA

VIZCAINA DE PRODUCTOS QUIMICOS RIBERA DE DEUSTO, 70  
FAX 94 476 23 98 - TELS. 94 447 33 19 - 476 23 98 - 48014 BILBAO

LA CORUÑA GAMBRINUS, 101 - NAVES 8-9 - POL. IND. LA GRELA-BENS  
FAX 981 25 21 99 - TELS. 981 26 82 39 - 26 82 40 - 15008 LA CORUÑA